

# BÂCHE PVC COLLECTION 900

---

## PVC TARPAULIN 900 COLLECTION

### Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Qualité 15 ans / 15 years quality
- Bâche professionnelle / Professional Tarp
- Étanche et imputrescible / Waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV / Anti UV treatment
- Facile à installer / Easy to set up
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm




Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



## Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

<b>Matière / Material</b>	PVC
<b>Durée de vie / Lifespan</b>	15 ans / 15 years
<b>Finitions / Finishies</b>	Ourlet périphérique Perimeter hem
<b>Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every</b>	25 cm
<b>Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter</b>	13 mm
<b>Traitement UV / UV treatment</b>	Oui / Yes



**PVC**



## Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

<b>Résistance à la rupture / Tensile strength</b>	400/400 daN/5cm	NF EN ISO 1421
<b>Résistance à la déchirure / Tear strength</b>	60/50 daN	DIN 53.363
<b>Adhérence / Adhesion</b>	10 DaN/5cm	NF EN ISO 2411
<b>Tenue au froid / Cold resistance</b>	-40 °C	NF EN 1876-1
<b>Tenue à la chaleur / Warm resistance</b>	+70 °C	(Durée du test / Test duration : 24h)
<b>Résistance au feu / Fire resistance</b>	< 100mm/min	
<b>Grammage / Weight</b>	900 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.  
Dickson Saint Clair reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.